



Stuc & Staff's Clayfinish leempleister

ALGEMEEN

Omschrijving	leempleister voor eindafwerking
Kleuren	<ul style="list-style-type: none"> • verschillende kleuren volgens de Stuc & Staff's kleurenkaart • kunnen onderling gemengd worden • kleurenpalet kan op aanvraag uitgebreid worden
Samenstelling	witte gietklei, gewassen zand, marmmermeel, cellulose, natuurlijke aarde pigmenten
Verpakking	zakken van 25 kg, onbeperkt houdbaar bij droge opslag
Verbruik	ongeveer 8 m ² afhankelijk van ondergrond en laagdikte (3 tot 4 mm)

ONDERGROND

Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> • Clayfinish hecht enkel mechanisch, de ondergrond dient voldoende draagkrachtig, proper en ruw te zijn • losse stukken verwijderen en stof afnemen • gaten dieper dan 5 mm opstoppen
Basisleem	stof afnemen
Gladde ondergrond	voorbereiden met hecht primer, aanbrengen Unitop Clay of Unitop Lime (zie technische fiche)
Gipskarton- en gipsvezelplaten	voorbereiden met hecht primer, naden zorgvuldig opvullen, aanbrengen Unitop Clay of Unitop Lime (zie technische fiche) Clayfinish aanbrengen
Bestaande pleisters	afhankelijk van de ruwheid, voorbereiden met hechtprimer of ondergrond opruwen

VERWERKING

Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> • zak van 25 kg mechanisch mengen met ongeveer 8 liter water tot er een homogene massa ontstaat • minimum 30 minuten laten rusten en nogmaals kort mengen eventueel water of extra product aan toevoegen om een goede homogene massa te bekomen • Clayfinish blijft na menging onbeperkt houdbaar in een afgesloten recipiënt
Aanbrengen	<ul style="list-style-type: none"> • voor gelijkmatig zuigende ondergronden • aanbrengen in 1 laag en uitvlakken met een roestvrij stalen spaan of aangepaste spuitapparatuur in een dikte van 3 mm

	<ul style="list-style-type: none"> • eventueel 2 dunne lagen nat in nat aanbrengen (4 mm totaal) • nadat het water in de ondergrond gedrongen of verdampt is (de mortel blinkt niet meer), sponsen met een halfzacht sponsbord in cirkelvormige bewegingen • laten drogen
Variante : aanbrengen in 2 lagen	<ul style="list-style-type: none"> • voor ongelijkmatig zuigende ondergronden (gipskarton met uitgevlakte naden, ondergronden met plaatselijke herstellingen) • aanbrengen met een roestvrij stalen spaan of aangepaste spuitapparatuur in een dikte van 2 mm • volledig laten drogen • aanbrengen van een 2de laag volgens de werkwijze van het aanbrengen in 1 laag
Veegvast maken	na volledige droging terug licht bevochtigen met een zachte spons en afnemen met een kokoshandveger

MILIEUASPECTEN

Algemeen	Clayfinish bevat enkel natuur zuivere grondstoffen
Onderhoud	beschadigingen kunnen eenvoudig hersteld worden: de hele wand en niet enkel de beschadiging moet dan terug veegvast gemaakt worden om kleurverschillen te vermijden

OPMERKINGEN

	<ul style="list-style-type: none"> • aarde pigmenten kunnen lichte kleurafwijkingen geven binnen het productieproces van dezelfde kleur • gereedschappen kunnen eenvoudig met water gereinigd worden • overschot kan terug gebruikt of gecomposteerd worden • in combinatie met basisleem draagt Clayfinish bij tot een aangenaam en gezond binnenklimaat: vocht en warmte regulerend en akoestisch dempend • gebruik hecht primer op silicaat basis • deze technische fiche dient als richtlijn en Stuc & Staff aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie • deze technische fiche vervangt alle vorige uitgaven
--	--